

T-SI-K 25 A (gekreppte Rolle)

Thermische Dämmung für Silos und Tanks einseitig mit Aluminium Kaschiert

BESCHREIBUNG

Gekreppte und hydrophobierte Dämmrolle aus Glaswolle, einseitig beschichtet mit Aluminium gitterarmiert.



TECHNISCHE DATEN

Rohdichte ρ : ca. 25 kg/m³

Brandverhalten: A1

WÄRMELEITFÄHIGKEIT:

°C	0°	10°	20°	40°	50°	100°	150°	200°	250°
W/mK	0.033	0.035	0.037	0.040	0.042	0.053	0.065	0.079	0.097

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m ² / Rolle	m ² / Palette
100	1200	4000	4.80	86.40
120	1200	3500	4.20	75.60
150	1200	3000	3.60	64.80
200	1200	2400	2.80	51.84

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

ZERTIFIKATE

